



BESSAC  
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 1 EN13043 BESSAC TPC (23/05/22)

RO0/2 N non lavé (diabase, schiste et cornéenne)

CE

1165

Entreprise : BESSAC TPC

Site : Gisement La Rouquié

Le Rivet

81360 MONTREDON-LABESSONNIE

10

1165-RPC-2010-G-134

EN 13043

Granulats pour mélange hydrocarbonés et pour enduits superficiel utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autre zones de circulation.

<b>Granularité</b>		0/2
<b>Analyse granulométrique par tamisage</b>	Désignation	G <sub>F</sub> 85
Tolérance		G <sub>TC</sub> 10
<b>Qualité des fines</b>	Valeur de seuil admise/refus	MB <sub>2</sub>
<b>Ecoulement des sables</b>	Catégorie	E <sub>CS</sub> 38
<b>Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)</b>	Valeur déclarée	2,893 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Absorption d'eau</b>	Catégorie	WA <sub>241</sub>
<b>Propreté</b>		
Teneur en fines	Catégorie	f <sub>22</sub>
Qualité des fines	Catégorie	MB <sub>F</sub> 10
Impuretés prohibées	Catégorie	
Résistance aux chocs thermiques	Valeur déclarée	