



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet – 81120 REALMONT

Fiche CE Granulat 11 EN13242+A1 BESSAC TPC (12/01/26)
RO0/20 N I2 (diabase, schiste et cornéenne)

CE

CEREMA - 3105

BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE

RO0/20 N I2

3105-RPC-2010-G-134

10

NF EN 13242+A1 - Code Conforme

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

Granularité	Désignation	0/20
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	G _F 85
Tolérance	Catégorie	GT _A 10
Forme des grains		
Aplatissement FI	Catégorie	FI 50
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f ₉
Valeur de bleu sur le 0/2mm	Catégorie	MB ₃
Valeur de bleu sur la fraction 0/D mm	Catégorie	MB _{0/D} 0.8
Composition/teneur		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₂₅
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE} 35
Masse volumique réelle pré-séchée	Catégorie	Pp 2.84 Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	WA ₂₄ 1
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	Pb 1.69 Mg/m ³