



BESSAC
TP & C

BESSAC TPC
Le rivet
81120 REALMONT
Tel 05-63-55-51-29
Fax 05-63-45-56-22

Fiche CE Granulat 11 EN13242+A1 BESSAC TPC (23/05/22)

RO0/20 N I2 (diabase, schiste et cornéenne)



1165

Entreprise : BESSAC TPC
Site : Gisement La Rouquié
Le Rivet
81360 MONTREDON-LABESSONNIE

10

1165-RPC-2010-G-134

EN 13242+A1

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.

Granularité		0/20
Analyse granulométrique par tamisage	Désignation	G _A 85
Tolérance		GT _A 25
Forme des grains	Catégorie	FI ₅₀
Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)	Valeur déclarée	2,802 Mg/m ³
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	1,53 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	W _{NR}
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f ₉
Qualité des fines	Catégorie	MB ₃
Résistance aux chocs thermiques		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₂₅
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE} 40
Soufre total	Valeur de seuil admise/refus	