



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

Fiche CE Granulat 2 EN13043 BESSAC TPC (12/01/26)
RO2/4 N lavé (diabase, schiste et cornéenne)

CE

CEREMA - 3105

BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE

RO2/4 N lavé

3105-RPC-2010-G-134

10

NF EN 13043 - Code Conforme

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation

Granularité	Désignation	2/4
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	G _C 80/15
Tolérance	Catégorie	G _{20/15}
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f _{0.5}
Forme des grains		
Résistance au polissage/abrasion/usure		
Résistance à l'usure du granulat grossier	Catégorie	M _{DE} 20
Valeur de résistance au polissage	Catégorie	PSV ₅₀
Composition/teneur		
Stabilité volumique		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₁₅
Masse volumique réelle pré-séchée	Catégorie	Pp 2,86 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	WA ₂₄ 1
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	Pb 1,37 Mg/m ³