



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet – 81120 REALMONT

CE

CEREMA - 3105

BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE

RO2/6.3 N lavé

3105-RPC-2010-G-134

10

NF EN 13242+A1 - Code Conforme

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

Granularité	Désignation	2/6.3
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	G _C 85-15
Tolérance	Catégorie	GT _C 25/15
Forme des grains		
Aplatissement FI	Catégorie	Fi ₃₅
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f ₂
Composition/teneur		
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA ₂₀
Résistance à l'usure	Catégorie	M _{DE} 20
Masse volumique réelle pré-séchée	Catégorie	Pp 2.86 Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	WA ₂₄ 1
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	Pb 1.37 Mg/m ³